

ÜRÜN TANIMI

DİOKİ EPS R[®], beyaz renkte ve içinde şişirme ajanı olarak pentan bulunduran küresel taneciklerdir. Tanecik yoğunluğu 1,05 kg/m³ dür. Yığın yoğunluğu ortalama 600 kg/m³ dür.

DİOKİ EPS R[®], yüksek kalitede ve kolay şişebilen bir polimerdir. Gıda endüstrisi için özel üretilmiştir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Adı	Tanecik Boyut Aralığı	Tanecik Boyut Spesifikasyonu	Yoğunluk Aralığı*	Tavsiye Edilen Uygulama Alanları
DİOKİ EPS 10R[®]	0,3-0,5 mm	0,3-0,63 mm min. %98	25-35 kg/m ³	Yanmazlık istenmeyen kalıplanmış ürünler, köpük bardak vb.
DİOKİ EPS 20R[®]	0,5-0,7 mm	0,4-0,8 mm min. %98	20-30 kg/m ³	Beyaz eşya ve elektronik eşya koruyucuları, balık, sebze, meyve, ilaç kutuları, Yanmazlık istenmeyen bloklar vb.
DİOKİ EPS 30R[®]	0,7-1,0 mm	0,63-1,25 mm min. %98	17-25 kg/m ³	Beyaz eşya ve elektronik eşya koruyucuları, balık, sebze, meyve, ilaç kutuları, Yanmazlık istenmeyen bloklar vb.
DİOKİ EPS 40R[®]	1,0-1,6 mm	0,9-1,7 mm min. %98	15-22 kg/m ³	Yanmazlık istenmeyen bloklar vb.

*Şişme sonrası yoğunluklar, müşteri kullanımına göre değişkenlik gösterebilir.

Yasal Bilgilendirme: Yukarıdaki bilgiler Dioki Petrokimya personelinin bilgi ve tecrübelerine göre verilmiştir. Burada yer alan herhangi bir bilginin yasal bağlayıcılığı yoktur.



Email

info@dioki.com.tr



Telefon

+90 (322) 634 20 15-16-17



Adres

Adana-Yumurtalık Serbest Bölgesi
Sarımazı SB Mah. 3. Cadde No:2/1
Zip Code: 01920 Ceyhan/Adana-
TURKEY

DEPOLAMA ve ELLEÇLEME

DİOKİ EPS R[®], içinde koruyucu torba bulunan büyük torbalarla (big-bag), 110x110 cm boyutlardaki paletlerde, 1 palet net 1.150 kg olacak şekilde paketlenir. (İsteğe bağlı olarak karton kutularda paketlenebilir.)

DİOKİ EPS R[®], 25°C'nin altında, kuru, serin, iyi havalandırılmış, güneş almayan ve kapalı bir ortamda saklanmalıdır. Ürün, teslimattan sonraki 1 ay içerisinde kullanılması önerilmektedir. Hem üretim hem de depolama sırasında, açık alev, kaynak ve elektrik kıvılcımlarıyla temasından kesinlikle kaçınılmalıdır. Statik elektrik yüklerinin oluşması engellenmelidir. Aynı ortamda sigara içilmemelidir.

DİOKİ EPS R[®], tehlike sınıfı 9, UN numarası 2211 ve paketleme grubu 3 /Az Tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır.

Regards,

Dioki Petrokimya

Yasal Bilgilendirme: Yukarıdaki bilgiler Dioki Petrokimya personelinin bilgi ve tecrübelerine göre verilmiştir. Burada yer alan herhangi bir bilginin yasal bağlayıcılığı yoktur.



Email

info@dioki.com.tr



Telefon

+90 (322) 634 20 15-16-17



Adres

Adana-Yumurtalık Serbest Bölgesi
Sarımazı SB Mah. 3. Cadde No:2/1
Zip Code: 01920 Ceyhan/Adana-
TURKEY